



C-ROAD FAST

WEGENISBETON VOOR SNELLE INGEBRUIKNAME

VOORDELEN PRODUCT

- Snelle heringebruikname van wegen
- Lange levensduur
- Grote weerstand op jonge leeftijd
- Conform de wegenisbestekken

TECHNISCHE GEGEVENS

- Druksterkte na 3 dagen ≥ 40 N/mm²
- Druksterkte na 90 dagen ≥ 70 N/mm²
- Maximum korrelgrootte 22 mm
- Kalksteen of porfier
- Consistentieklasse S1, S2 of S3
- W/C ≤ 0.40

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- De plaatsing dient snel te gebeuren omwille van de beperkte verwerkingstijd door de grote hoeveelheid cement
- De plaatsing dient door trilling te gebeuren
- Breng een nabehandelsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

KWALITEIT

Ons product C-ROAD Fast en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd. Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril). Raadpleeg voor meer informatie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.ccb.be



 **CCB**
CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be

 **CCB France**
CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin
www.ccbfrance.fr