



C-ROAD STAB

GESTABILISEERD ZAND VOOR PERFORMANTE WEGENISTOEPASSINGEN

VOORDELEN PRODUCT

- Beantwoordt aan de technische voorschriften

TECHNISCHE GEGEVENS

- Druksterkte na 2 dagen $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Druksterkte na 28 dagen $\geq 3 \text{ N/mm}^2$
- Verschillende zandsoorten mogelijk (kalksteen, mix,...)

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Afhaling op de centrale
- Levering per kipwagen of mixer
- Breng een nabehandelsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

KWALITEIT

Ons product C-ROAD Stab en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).

Raadpleeg voor meer informatie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.ccb.be



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin
www.ccbfrance.fr



Concrete Dynamic